



VALTTI PLUS POHJUSTE

バルッティプラスプライマー

半透明外装用ウッドプライミングオイル



商品説明	外装の木部保護用クリアプライミングオイル 木材に浸透しやすく、木の接合部や木口を含め湿気から木材を保護します。木や塗膜のクラッキングリスクを減らします。Tikkurila社の外装用塗料と一緒に使用することで高い耐久性を得られます。
使用例	ウッドステインか塗料（ウッドオイルやバーンレッド塗料以外）で仕上げ塗装をする予定の木造建造物に使用。外装用木部に使用できます。地上の建物に使用してください。土壌に接触する木部や水辺に接する環境には使用しないでください。 必ずウッドステインか塗料を上塗りとして塗装してください。 外装用のログ、木材、熱処理木材、注入木材に適しています。内装用としては使用しないでください。 製品は、製品データシートやラベルに記載されてある目的以外に使用しないでください。
技術データ	
施工面積	製材：6-8 m ² /リットル 滑らかな面：8-12 m ² /リットル
容量	0.9 L, 2.7 L, 9L（日本国内在庫は 9L 缶のみ）
希釈	希釈せずに使用
施工器具	刷毛またはスプレー 木に吸収されやすい量で薄く塗装してください。プライミングオイルは素早く乾燥します。刷毛で手早く塗装し、一か所に時間をかけすぎないでください。
乾燥時間	30 分程で触れられる程度に乾燥。24 時間後に仕上げ塗装を行えます。 乾燥時間は気温、湿度などによって異なります。
比重	1.0 kg/l, ISO 2811
固形分	6%
保管	凍結しないよう保管してください。製品はご購入の際の塗料缶にて保管してください。密閉し、子どもの手の届かない安全な場所に保管してください。密閉が不完全な場合や異なる容器では長期間の保管に耐えられません。

塗装方法	
塗装条件	塗装する面は乾燥していなければなりません。塗装と乾燥の間は、気温は少なくとも 5 度以上、相対湿度は 80%未満であること。雨天または 24 時間以内に雨天となる場合での使用はしないでください。
準備	汚れ、カビ、剥離したものを取り除きます。汚れやカビを適切な除去剤で洗い落とします。 プライマーを塗装する前に、プライマーが飛び散る場合に備えて、他の表面や植物を保護してください。水のコンテナなども保護してください。
塗装	建築のできるだけ早い段階で木の表面にバルッティプラスプライマーを塗装してください。刷毛またはスプレーで施工します。使用前にかき混ぜてください。換気の良い場所で作業してください。塗膜ができないようにし、木にしっかりと吸収されるよう塗装してください。スプレーを使用する場合は、スプレー塗装後刷毛を使用してください。 端を塗るときは注意して塗装してください。 仕上げ塗装をなるべく早く塗装してください。しかし、一番早い場合で 24 時間後です。何らかの理由で表面の塗装が遅くなる場合は、プライマーを再度塗装してください。塗装した表面は良い状態を保つ必要があります。
施工具の洗浄	施工器具は石鹼と水または適切な洗剤で洗って下さい。
環境保護と廃棄	排水、水の設備や土壌に塗料が流出しないようにしてください。地域の法規に従って廃棄して下さい。
健康と安全	長期にわたる影響では水生生物に有害。環境に放出しない。 含有：3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) アレルギー反応を起こす可能性があります。

本カタログは、メーカー英文カタログを和訳したものです。日本語による情報は、英語による原文 の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が 優先します。



サンカラー株式会社
千葉県市川市相之川4-8-14
TEL047-300-2581 FAX047-300-2585