



Valtti Primer

バルッティプライマー

説明	外装木材用プライマーオイルです。 Valtti Primer は、木に吸収され、湿気の悪影響や微生物増殖などを防ぎます。
使用例	Valtti Primer は、Valtti Wood Finishers や Tikkurila ペイント用の外装木材プライマーとして理想的です。
技術データ	固体含有量 : 15% 比重 : 0.8 kg/l
カラーレンジ	Valtti Primer は、木材を太陽光からの悪影響から保護する作用が無いので、できるだけ早く、上塗りを行います。
準備	表面は、清潔で乾燥していて、油脂、汚れ、油分、ワックス、全ての遊離した物質、表面の汚れが無いこと。Tikkurila のかび除去剤及びクリナーで表面をきれいにされることを推奨します。
施工	施行方法 : ブラシ または ディッピング 希釈 : Valtti Primer は、通常希釈の必要ありません。
塗装条件	全ての塗装面は乾燥していなければなりません。木材の水分の含有率は、20%以下で、気温は少なくとも +5°C以上、相対湿度は、80%以下です。
塗装	使用前、使用中は全体的によくかき混ぜます。Valtti Primer を多めに全体的に、木目や節目、裂け目などに気をつけながら塗ります 吸収の良い木材の場合は、Valtti Primer の二度塗りが必要なこともあります。 Valtti Primer が飛び散り、植物にかからないように保護して下さい。
施工面積	角ログ、丸ログ、プレーナー仕上げ材 : 8-10 m ² / リットル 製材 : 4-5 m ² / リットル 実際の施行可能な面積は、表面状態、多孔性、水分含有量など多くの要因により異なります。
乾燥時間	気温 23°C、相対湿度 50%で、通常 30 分で手で触れられるくらいに乾き、24 時間後に上塗りが可能です。
施工器具の洗浄	使用後はすぐに White Spirit 1050 で洗浄します。
環境への影響	使用後の空き缶は地域の規則に沿ってリサイクルするか、廃棄します。残余物は、地域の規則に沿って廃棄します。 注意！製品を含んだ清掃用の布、研磨屑は、自然発火により火事の原因となり得ますので、廃棄前に水に入れるか、室外で乾燥させ、すぐに焼却処分して下さい。
健康と安全性	飲み込むと肺へ有害。長期的影響により水生生物に有害。蒸気、スプレーの吸入を避けること。十分な換気のある場所で使用して下さい。塗装の際、肌に直接触れないようにして下さい。手袋など適切な保護用具を使用して下さい。 誤って飲み込んだ場合は無理に吐かせず即座に医師の診察を受け、缶からラベルを見せてください。塗料を排水溝に流さないでください。子どもたちの手の届かない場所に置いてください。 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。propiconazole を含有しています。